ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«УралстройТест»

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21СА04
620017 г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2а строение 5, тел/факс(343)352-48-75, 372-29-45
www.test-ural.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ «УралстройТест»

_____ Шестаков А.И.
подпись

«08» сентября 2014 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ
контрольных испытаний образцов продукции
№ 1093 от «08» сентября 2014 г.

Основание для проведения испытаний: *Договор № 1706 от 22 августа 2014г*

Заявитель: *ООО «Дедогор», 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Походная, 2а*

Дата получения образцов: *22 августа 2014г. Акт отбора образцов от 22 августа 2014.*
Лабораторный № К-145/14

Сведения об испытываемых образцах: *Плитка тротуарная П-8 (200х100х80) производства ООО «Дедогор» в количестве 8 шт.(предоставлены и опечатаны заказчиком) Из плитки № 1-6 01 09.2014г. изготовлены по 2 образца с размером ребра 7-8 см по ГОСТ 28570-90, плитки № 7-8 испытывались целиком на пластинах 8х8 см.*

Место отбора: ул. Сакко и Ванцетти на участке от перекрестка ул. Ленина до ул. Попова в г. Екатеринбурге.

Методики испытаний: *ГОСТ 28570-90; ГОСТ 10180-2012, методика, предоставленная заказчиком.*

Дата испытания образцов: *08 сентября 2014 г*

Применяемое при испытаниях оборудование и средства измерений:

Наименование, марка, зав. номер прибора	Класс точности или погрешность	Предел измерений СИ	Дата очередной поверки
Линейка металлическая	±0,1мм	0-300мм	III-2015 г.
Штангенциркуль ШЦ-1-150 № 4719978	2 класс	0÷150 мм	III-2015 г.
Пресс гидравлический ПГМ-1000МГ4 № 231	±1%	100т	IV -2015 г.
Станок для резки плит и камней fb 350 E	-	-	-

Условия проведения испытаний: *Испытания проводились в нормальных климатических условиях: температура воздуха (20± 5) ^{o}С; относительная влажность* не менее 55 %

Результаты испытаний: *Приведены на листах 1-2, всего листов 2.*

№ плитки	Фактическая прочность бетона, МПа	Средняя прочность бетона, МПа	Фактический класс бетона*
1.1	19,6	20,8	$В_ф$ 16,6
1.2	21,9		
2.1	21,4	22,1	$В_ф$17,6
2.2	22,7		
3.1	24,8	26,5	$В_ф$ 21,2
3.2	28,2		

Результаты испытаний:

№ плитки	Фактическая прочность бетона, МПа	Средняя прочность бетона, МПа	Фактический класс бетона*
4.1	25,17	26,09	$В_ф$ 20,9
4.2	27,0		
5.1	20,8	23,4**	-
5.2	25,9		
6.1	20,9	21,1	$В_ф$16,9
6.2	21,3		
7	26,3	27,3	$В_ф$21,8
8	28,2		

Согласно требованиям ГОСТ 17608-91п.1.3.3 фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой по ГОСТ 18105, в зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической однородности прочности бетона.

* схема «Г» ГОСТ 18105-2010
**Область недопустимых значений (ГОСТ 18105-2010)

Примечание: Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с разрешения руководителя ИЦ «УралстройТест»

Ответственный за испытания: Власова Е.Н.